

**ZIRCON 350****HARINA DE ZIRCONIO****ESPECIFICACIONES**

Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Magnético	0.005 % max.
Residuo en malla 325	0.1 max.
Aplicación en azulejo contra lote control (DE)	0.5 max.
Tamaño de Particula (micras) d 50%	5 - 7 micras

**COMPOSICIÓN QUIMICA**

% ZrO <sub>2</sub> + HfO <sub>2</sub>	63 % min.
% SiO <sub>2</sub>	35 % max.
% TiO <sub>2</sub>	0.35 % máx.
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2.0 % max.
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.15 % max

**APLICACIONES:**

Se usa ampliamente en la elaboración de fritas de zirconio u opacificadas, así como también en algunos esmaltes y acabados especiales.

**CARACTERISTICAS GENERALES**

**ZIRCON 350** Es una harina de Zirconio con una distribución de tamaño de particula uniforme.

**EMPAQUE**

**ZIRCON 350** es empacado en sacos multicapa de 25 kgs.  
ó en super sacos de 1,000 kgs.

**PRECAUCION**

Todos los polvos orgánicos pueden ser peligrosos.  
Por lo que se recomienda el uso de mascarillas.  
Evítese el contacto con la piel y los ojos, para mayor informacion solicite la hoja de seguridad.

Dirección:  
Ave. Los ángeles 3408 Ote.  
Monterrey, N.L.  
MEXICO 64510

**Atención:....sugerimos probar una pequeña muestra de este material antes de usar para verificar bajo sus condiciones de operación las especificaciones que fueron cuidadosamente controladas en nuestros laboratorios, si observa alguna diferencia por favor comuníquese inmediatamente con nuestro representante, de lo contrario no asumimos la responsabilidad por daños o pérdidas en su producción.**